CE
2296

Värmlandsschakt ek. fören.
Säterivägen 3
653 41 Karlstad
14
Hulteby
2296-CPR 2998

EN 13242:2002+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande enligt system 2+

Prestandadeklaration nr:7113-4052-3	
Sortering	0/31,5
Kornform hos grov ballast	NPD
Kornstorleksfördelning	G_A85 GT_A20
Korndensitet (torrt)	NPD
Renhet: Finmaterialhalt Finmaterialkvalitet, Sandekvivalent	 f 5 >35
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	$C_{90/3}$
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA_{25}
Volymstabilitet	NPA
Sammansättning/halt: Klassificering av grov ballast Vattenlösliga sulfater Syralösliga sulfater Total svavelhalt Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	 NPD NPD NPD NPD NPD
Motstånd mot nötning	$M_{DE}15$
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD
Frostbeständighet	NPD
Petrografisk analys	Se Petrografisk analys
Radon	Se dokument Radon

Deklarerad kornstorleksfördelning enligt SS-EN 13285

Sikt (mm)	**0,063**	**0,5**	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**31,5**
Passerande %	4,9	13	16	20	27	43	64	94
Gräns övre	7	15	21	28	38	51	70	99
Gräns undre	2	5	11	17	26	39	58	85

Uppdaterad 2025-05-08